

## ALLUMINIO PER ESTERNI Serie 0310

### Descrizione del prodotto

**Smalto sintetico brillante a base di alluminio, per esterni.**

**"Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06"**

### Impiego

Particolarmente indicato nella protezione anticorrosiva all'esterno, attribuisce ai manufatti una buona resistenza agli agenti atmosferici.

Per garantire la protezione anticorrosiva all'esterno, è necessario trattare opportunamente i supporti con idonei fondi anticorrosivi.

### Dati di fornitura

Composizione	Alchidico modificato
Colore	Alluminio 9900
Viscosità	Da 70 a 90 secondi Tazza Ford 4
Peso Specifico	Da 0,96 a 1 g/ml
Brillantezza	Da 45 a 55
Residuo secco	% in peso 43,5 % in volume 34,4
C.O.V.	g/l 567
S.O.V.	% in peso 56,5

### Preparazione dei supporti

Il supporto in ferro o ghisa deve essere pulito, asciutto e sgrassato, esente da ruggine e/o calamina. Si consiglia una prima mano di fondo idoneo o antiruggine.

### CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Si consiglia l'applicazione a spruzzo (con aria o airless).

#### Spruzzo

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

#### Dati applicativi e raccomandazioni:

Diluizione	5-10% con ns. Aquaragia 950
Viscosità di applicazione	18-20" T Ford 4
Spessore umido	95 microns diluito
Spessore secco	35 microns
N. mani	1
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C
Umidità relativa	60%
Fuori polvere	da 40 a 50 minuti
Fuori tatto	da 2 a 3 ore
In profondità	da 24 a 36 ore
Polimerizzazione totale	7 giorni
Intervallo sovraverniciatura	Min 4 ore - Max 8 ore
Resistenza alla temperatura	80 °C
Resa media teorica (*)	9,8 mq/Kg - 9,8 mq/l
Consumo medio teorico	102 g/mq

## **Apparecchiature di Applicazione**

Apparecchiature convenzionali di spruzzo:  
Pistola a tazza, Airless, Airmix, Misto aria, Sottopressione

## **Riferimento a cicli applicativi**

Contattare il ns. servizio di assistenza tecnica.

## **Stabilità a magazzino**

1 anno in cont. originali sigillati a +5/+35°C

## **Confezioni disponibili**

18 Kg lordi - 4 litri - 0.75 litri

## **Avvertenze e raccomandazioni**

Il prodotto, una volta essiccato, non è sovraverniciabile con sè stesso.

Essendo il prodotto a base di olii essiccativi, i residui dello stesso, gli attrezzi, la polvere e i depositi di overspray, filtri esausti, carta e panni imbevuti di prodotto, possono causare fenomeni di autocombustione; è necessario quindi bagnarli con acqua e stocarli in contenitori stagni prima dello smaltimento. Verificare periodicamente il retro cabina, i canali di espulsione e le ventole e pulirli da eventuali depositi di overspray che possono provocare fenomeni di autocombustione.

## **Etichettatura sanitaria**

**Xn** - Nocivo / **N** - Pericoloso per l'ambiente / **R10** - Infiammabile (vedi SDS)

## **Note**

(\*) **Resa**: le rese, che si intendono per strato, sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica. Tutti i tempi indicati in applicazione (Pot Life, essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo; non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità di verificare l'idoneità dei prodotti per l'uso specifico che si prefigge. La presente Scheda Tecnica sostituisce tutte le precedenti.

Codice Serie      0310  
Edizione         10/07/2003  
Revisione         00