

ACRIMATT Serie 3000

Descrizione del prodotto

Base coat opaca monocomponente.

"Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE - Dlgs 161/06"

Caratteristiche

Il prodotto può essere ricoperto con TRASPARENTI ACRILICI 2K dopo 20 - 30 minuti a 20°C e non oltre le 6 ore.

Impiego

Come intermedio opaco per la realizzazione di tinte metallizzate.

Dati di fornitura

Composizione	Poliestere modificato	
Colore	Trasparente - Alluminio Medio	
Viscosità	Da 75 a 85 secondi Tazza Ford 4	
Peso Specifico	Da 0,9 a 0,95 g/ml	
Residuo secco	% in peso	22
	% in volume	17
C.O.V.	g/l	728
S.O.V.	% in peso	78

Preparazione dei supporti

Il supporto deve essere perfettamente pulito, privo di untuosità e preventivamente trattato con ns. ACRIFILLER e carteggiato.

CONDIZIONI E METODI APPLICATIVI

Si consiglia l'applicazione a spruzzo con pistola HVLP/LVLP a caduta con ugello 1,3 - 1,5 mm

Spruzzo

Temperatura di applicazione:

Supporto: 5° - 35°C

Ambiente: Min 5°C - Max 35°C

Dati applicativi e raccomandazioni:

Diluizione	60% in peso con Diluente Unithinner 934
Viscosità di applicazione	14-16" T Ford 4
Spessore secco	25 microns
N. mani	2
Appassimento	Tra le due mani: 3-5' - Prima della Finitura TRS ACRIGLASS: 20'
Temperatura essiccazione	Ad aria a 20°C - Aria forzata calda per 30 minuti a 65°C
Umidità relativa	60%
Fuori polvere	da 5 a 10 minuti
Fuori tatto	1 ora
In profondità	24 ore
Polimerizzazione totale	1 giorno
Intervallo sovraverniciatura	Min 20 minuti - Max 6 ore
Resistenza alla temperatura	80 °C
Resa media teorica (*)	7 mq/Kg - 6,7 mq/l
Consumo medio teorico	139 g/mq

Apparecchiature di Applicazione

Pistola a tazza a caduta, HVLP, LVLP

Riferimento a cicli applicativi

Contattare il ns. servizio di assistenza tecnica.

Stabilità a magazzino

1 anno in cont. originali e sigillati a +5/35°C

Confezioni disponibili

4 litri

Avvertenze e raccomandazioni

Etichettatura sanitaria

Xn - Nocivo / **R10** - Infiammabile (vedi SDS)

Note

(*) **Resa**: le rese, che si intendono per strato, sono solo orientative; controllare sempre con congrua prova pratica.

Tutti i tempi indicati in applicazione (Pot Life, essiccazione fuori polvere, fuori tatto, ecc.) si intendono riferiti a una temperatura di circa 20°C salvo quando diversamente indicato.

Le informazioni contenute in questo prospetto sono, per quanto risulta a ns. conoscenza, esatte ed accurate e devono essere pertanto considerate attendibili. In ogni caso esse non possono implicare una garanzia da parte nostra, essendo le condizioni di utilizzo al di fuori del ns. stretto controllo.

Codice Serie 3000
Edizione 02/02/2006
Revisione 00